



CHRYSOFUGE 500

Hidrofugante para hormigones y morteros

DESCRIPCIÓN

Los morteros y hormigones tratados con **CHRYSOFUGE 500** tienen una fuerte resistencia a la penetración del agua según dos formas: por capilaridad o por presión.

CHRYSOFUGE 500 no cambia, de manera significativa, las características del hormigón fresco o endurecido.

Características

- Aspecto : líquido
- Color: blanquecino
- Densidad a 20ªC: 1,00 g/cm^3
- pH : 7 aprox.
- Contenido en cloruros (Cl^-): exento

Presentación y conservación

CHRYSOFUGE 500 se suministra a granel, en contenedores de 1000 litros o bidones de 215 litros.
Su período de conservación es de 12 meses, en sus envases de origen, cerrados y no deteriorados.
Debe agitarse suavemente si ha estado sin usarse más de 2 - 3 semanas.

APLICACIONES

Campos de Aplicación

Se recomienda **CHRYSOFUGE 500**, especialmente, en el campo de la prefabricación ligera como:

- Bloques cara vista, adoquines, etc.

Modo de empleo

La dosificación oscila entre 1.5 y 2% del peso de cemento.
La dosificación normalmente empleada es de 1,5 % del peso del cemento.

CHRYSOFUGE 500 se añade junto al agua de amasado.

Precauciones

En caso de helarse, después de deshelar y homogeneizar, el producto guarda sus propiedades.
No es un producto peligroso.
Limpiar bien con agua toda la instalación y la bomba dosificadora siempre que no vaya a usarse durante dos o tres días. En cualquier caso, deberá hacerse una limpieza profunda cada seis meses, debido a que el producto se va pegando a las paredes, lo que impediría su correcta dosificación.

Para completar la información, consultar la Ficha de Seguridad.

Fecha de Revisión: 2010-02-09

